Lubricantes Liebherr
Hoja de datos técnicos

De -40 a +80 °C

Liebherr WR-Lube SC

Uso / descripción

Liebherr WR-Lube SC es un lubricante adhesivo, que contiene disolventes, para la conservación subsiguiente de los cables metálicos como los cables de grúas, de excavadoras y los cables industriales. Después de la evaporación del disolvente queda una película muy viscosa y no pegajosa sobre los cables. La excelente adherencia y las buenas caracteristicas de fluencia entre los cables metálicos individuales de Liebherr WR-Lube SC garantizan una muy buena protección contra la corrosión. Para facilitar el procesamiento o la aplicación, Liebherr WR-Lube SC es de baja viscosidad.

Temperatura de aplicación, véanse las instrucciones de servicio

De -40°C a +80°C (después de la evaporación del disolvente)

Indicaciones

La temperatura óptima para el procesamiento de la superficie del cable limpio (libre de depósitos y de herrumbre) es de aprox. + 20 ° C. Bajo la condición de suficiente circulación de aire, la película no pegajosa se forma después de hasta 8 horas. Agítese el bote de spray y el cubo bien antes de usar (homogeneizar). Evítese exponer los envases a temperaturas superiores a 30°C.

Datos técnicos

Características químicas y físicas		Método de ensayo	Liebherr WR-Lube SC
Viscosidad a 20°C	mm²/s	DIN 51 562/1	102
Densidad a 15 °C	kg/m³	DIN 51 757	893
Punto de inflamación	°C	DIN EN ISO 2719	30
Coeficiente de fricción	µ	DIN 21 258	0,27

Tipos de envase / Referencia

Tamaño del envase	Número de identificación
600 ml bote de spray	10 17 33 71
12 x 600 ml bote de spray	10 17 42 61
Cubo de 25 kg	10 17 42 62

Indique el número de identificación en los pedidos que realice a su representante Liebherr.
Toda la información se ofrece según el mejor conocimiento, pero sin garantía. Los datos técnicos son valores medios y están sometidos a las oscilaciones habituales de la producción. Quedan reservados los derechos de modificación de los datos debido a innovación del producto y a adaptación.

¿Desea hacer alguna pregunta?

Siempre a su disposición: su asesor técnico estará encantado de ofrecerle más información.

Línea directa de lubricantes Liebherr: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com

18047-LH_WR-Lube_SC_es
Última actualización: 128.10.2010 / shz / Version 00

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riss
☎ +49 7351 41-0, Fax +49 7351 41-2225
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbc@liebherr.com

LIEBHERR